


DATA SHEET:
MCB, SERIES BMS



■ MCB, SERIES BMS

■ INHALT

GENERELL TECHNICAL DATAS.....	3
TOTAL POWER LOSS AT In B CHARACTERISTIC CURVE	5
TOTAL POWER LOSS AT In C CHARACTERISTIC CURVE	6
TOTAL POWER LOSS AT In D CHARACTERISTIC CURVE	7
INTERNAL RESISTANCE (AT RT) B CHARACTERISTIC CURVE	8
INTERNAL RESISTANCE (AT RT) C CHARACTERISTIC CURVE	9
INTERNAL RESISTANCE (AT RT) D CHARACTERISTIC CURVE	10
TRIPPING CHARACTERISTIC CURVE, TYPES B, C AND D	11
INFLUENCE OF AMBIENT TEMPERATURE ON CAPACITIES	12
INFLUENCE OF MAINS FREQUENCY ON TRIPPING BEHAVIOUR	13
LET-THROUGH ENERGY, B CHARACTERISTIC CURVE	14
MAXIMUM LET-THROUGH CURRENT, B CHARACTERISTIC CURVE	15
LET-THROUGH ENERGY, C CHARACTERISTIC CURVE.....	16
MAXIMUM LET-THROUGH CURRENT, C CHARACTERISTIC CURVE.....	17
LET-THROUGH ENERGY, D CHARACTERISTIC CURVE.....	18
MAXIMUM LET-THROUGH CURRENT, D CHARACTERISTIC CURVE.....	19
LET-THROUGH ENERGY BMS0-H-B4	20
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-B TO DIAZED gL/gG	21
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-C TO DIAZED gL/gG	22
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-D TO DIAZED gL/gG	23
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-B TO NEOZED gL/gG	24
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-C TO NEOZED gL/gG	25
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-D TO NEOZED gL/gG	26
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-B TO HRC-FUSE NH-00 QUICK-BLOW FUSE INSERT gL/gG	27
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-C TO HRC-FUSE NH-00 QUICK-BLOW FUSE INSERT gL/gG	28
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY, BMS0-D TO HRC-FUSE NH-00 QUICK-BLOW FUSE INSERT gL/gG	29
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-B TO MC1 AND MC2	30
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-C TO MC1 AND MC2	31
SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-D TO MC1 AND MC2	32
PRODUCT LINEUP	33

MCB, SERIES BMS



BM018110



BM018210



BM018310



BM017410


SCHRACK-INFO

- Guide for secure terminal connection
- Twin-purpose terminal (lift/open mouthed) above and below
- High selectivity by low let through energy
- Contact position indicator at all poles
- Terminal capacity: 1 mm² up to 25 mm²
- Fullfill the requirements of insulation co-ordination, contact distance of 4mm
- Supply on both sides possible (top/bottom)
- Installation in any positions
- Special-Rast-snap-fixing for DIN-rail in according to EN 50 022


TECHNICAL DATA

Rated voltage/frequency:		230 V/400 V AC, 50/60 Hz
Rated breaking capacity DC:		max. 48 V one pole
Rated tripping temperature:		-5 °C bis +40 °C
Back up fuse:	Type BMS0 Type BMS6 Type BMS4	max. 125 AgL, >10 kA 100 A gG max (>10 kA) 80 A gG max (>45 kA)
Selectivity class:		3
Rated breaking capacity:	Type BMS0 Type BMS6 Type BMS4	10 kA according to IEC/EN 60 898, 15 kA according to IEC/EN 60 947-2 6 kA according to IEC/EN 60 898, 10 kA according to IEC/EN 60 947-2 4.5 kA according to IEC/EN 60 898
Rated impulse withstand voltage:		U _{imp} = 6kV
Tripping characteristics:		B, C, D according to EN 60 898
Endurance:		> 8000 Operating cycles electrical (> 20000 Operating cycles mechanical)
Degree of protection:		IP20
Finger and hand touch safe according to :		BVG A3 / VBG 4 / ÖVE EN 6
Terminal:		Twin-purpose terminal, (lift/open mouthed) above and below
Terminal capacity:		1 - 25 mm ²
Rated terminal-torque:		2 - 2,4 Nm
Space unit:		1 SU: 17,8 mm
Mounting:		DIN rail mounting (EN 50 022)

WIRING DIAGRAMS



DIMENSIONS



**/// TOTAL POWER LOSS AT I_n
B CHARACTERISTIC CURVE**

	1p	1pN	2p	3p	3pN*
I_n [A]	P [W]	P [W]	P [W]	P [W]	P [W]
1	1.6	1.7	3.1	4.7	4.8
1.5	2.3	2.5	4.6	6.9	7.2
1.6	2.5	2.7	4.9	7.4	7.6
2	1.4	1.5	2.8	4.1	4.3
2.5	1.5	1.7	3.1	4.6	4.7
3	2.5	2.7	5.0	7.6	7.8
3.5	2.5	2.8	5.1	7.8	8.0
4	1.4	1.6	2.9	4.4	4.5
5	1.9	2.1	3.8	5.8	6.0
6	1.8	2.0	3.6	5.5	5.6
8	2.1	2.3	4.1	6.3	6.5
10	1.9	2.1	3.9	5.9	6.1
12	2.8	3.2	5.9	8.7	9.0
13	2.5	2.9	5.3	7.8	8.1
15	2.1	2.4	4.4	6.5	6.7
16	2.2	2.6	4.7	6.9	7.2
20	3.2	3.6	6.6	9.8	10.1
25	3.0	3.5	6.4	9.4	9.7
32	3.7	4.4	8.1	12.1	12.5
40	3.4	4.1	7.5	11.2	11.5
50	4.5	5.4	9.9	14.9	15.3
63	5.2	6.3	11.5	17.2	17.7

*symmetrische Last

**/// TOTAL POWER LOSS AT I_n
C CHARACTERISTIC CURVE**

	1p	1pN	2p	3p	3pN*
I_n [A]	P [W]	P [W]	P [W]	P [W]	P [W]
0.16	2.2	2.4	4.4	6.7	6.9
0.25	2.0	2.2	4.0	6.1	6.3
0.5	1.2	1.3	2.4	3.5	3.7
0.75	1.3	1.4	2.6	3.9	4.1
1	1.6	1.7	3.1	4.7	4.8
1.5	1.5	1.6	2.9	4.4	4.6
1.6	1.6	1.7	3.1	4.7	4.9
2	1.4	1.5	2.8	4.1	4.3
2.5	1.5	1.7	3.1	4.6	4.7
3	1.2	1.3	2.4	3.6	3.7
3.5	1.3	1.4	2.6	3.9	4.0
4	1.4	1.6	2.9	4.4	4.5
5	1.9	2.1	3.8	5.8	6.0
6	1.5	1.6	2.9	4.4	4.6
8	2.1	2.3	4.1	6.3	6.5
10	1.5	1.7	3.0	4.6	4.7
12	2.1	2.4	4.4	6.5	6.8
13	2.5	2.9	5.3	7.8	8.1
15	2.1	2.4	4.4	6.5	6.7
16	2.2	2.6	4.7	6.9	7.2
20	3.2	3.6	6.6	9.8	10.1
25	3.0	3.5	6.4	9.4	9.7
32	3.7	4.4	8.1	12.1	12.5
40	3.4	4.1	7.5	11.2	11.5
50	4.5	5.4	9.9	14.9	15.3
63	5.2	6.3	11.5	17.2	17.7

*symmetrische Last

**/// TOTAL POWER LOSS AT I_n
D CHARACTERISTIC CURVE**

	1p	1pN	2p	3p	3pN*
I_n [A]	P [W]	P [W]	P [W]	P [W]	P [W]
0.5	1.2	1.3	2.4	3.5	3.7
1	0.8	0.9	1.6	2.4	2.5
1.5	1.2	1.3	2.3	3.5	3.6
1.6	1.3	1.4	2.5	3.8	3.9
2	1.0	1.1	2.0	3.0	3.1
2.5	1.0	1.1	1.9	2.9	3.0
3	1.2	1.3	2.4	3.6	3.7
3.5	1.3	1.4	2.6	3.9	4.0
4	1.4	1.6	2.9	4.4	4.5
5	1.7	1.8	3.3	5.1	5.3
6	1.5	1.6	2.9	4.4	4.6
8	1.3	1.5	2.6	4.0	4.2
10	1.5	1.7	3.0	4.6	4.7
12	1.7	2.0	3.6	5.3	5.4
13	1.9	2.2	4.0	5.9	6.1
15	2.1	2.4	4.4	6.5	6.7
16	2.2	2.6	4.7	6.9	7.2
20	2.0	2.2	4.1	6.1	6.2
25	2.5	2.9	5.2	7.7	7.9
32	3.4	4.0	7.4	11.1	11.4
40	3.2	3.8	7.0	10.4	10.7

*symmetrische Last

**INTERNAL RESISTANCE (AT RT)
B CHARACTERISTIC CURVE**

I_n [A]	Z* [mΩ]	R [mΩ]
1	1120	1102
1.5	922	912
1.6	922	912
2	335	333
2.5	234	230
3	211	208
3.5	184	180
4	87.7	87.2
5	73.5	72.8
6	46.8	46.3
8	30.5	30.4
10	17.5	17.4
12	16.9	16.8
13	13.4	13.3
15	8.0	7.9
16	8.0	7.9
20	7.2	7.1
25	5.0	4.9
32	3.7	3.7
40	2.6	2.5
50	2.1	2.1
63	2.0	2.0

* 50Hz

INTERNAL RESISTANCE (AT RT)
C CHARACTERISTIC CURVE

I_n [A]	Z* [mΩ]	R [mΩ]
0.16	68500	68300
0.25	27500	27400
0.5	4680	4670
0.75	2280	2250
1	1120	1100
1.5	589	587
1.6	589	587
2	335	333
2.5	234	230
3	131	130
3.5	143	141
4	87.7	87.2
5	73.5	72.8
6	39.3	39.1
8	30.5	30.4
10	14.1	14.0
12	13.5	13.4
13	13.4	13.3
15	8.0	7.9
16	8.0	7.9
20	7.2	7.1
25	5.0	4.9
32	3.7	3.7
40	2.6	2.5
50	2.1	2.1
63	2.0	2.0


* 50Hz

**INTERNAL RESISTANCE (AT RT)
D CHARACTERISTIC CURVE**

I_n [A]	Z* [mΩ]	R [mΩ]
0.5	4680	4670
1	772	770
1.5	512	508
1.6	512	508
2	250	249
2.5	153	153
3	131	130
3.5	143	141
4	87.7	87.2
5	65.4	65.1
6	39.3	39.1
8	19.5	19.5
10	14.1	14.0
12	11.3	11.2
13	10.1	10.1
15	8.0	7.9
16	8.0	7.9
20	4.9	4.9
25	3.9	3.8
32	3.5	3.4
40	2.7	2.6

* 50Hz

TRIPPING CHARACTERISTIC CURVE
TYPES B, C AND D




/// INFLUENCE OF AMBIENT TEMPERATURE ON CAPACITIES

I _n [A]	Umgebungstemperatur T [°C]																	
	-40	-30	-25	-20	-10	0	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
0.16	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
0.25	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21
0.5	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41
0.75	0.96	0.93	0.92	0.90	0.87	0.84	0.81	0.78	0.75	0.74	0.73	0.71	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.62
1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.99	0.97	0.95	0.93	0.90	0.89	0.87	0.85	0.83
1.5	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
1.6	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
2	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
2.5	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1
3	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5
3.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9
4	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3
5	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1
6	7.7	7.5	7.3	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0
8	10.2	9.9	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.4	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6
10	13	12	12	12	12	11	11	10	10	9.9	9.7	9.5	9.3	9.0	8.9	8.7	8.5	8.3
12	15	15	15	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	11	11	10	10	10
13	17	16	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12	12	12	12	11	11	11
15	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	14	14	14	13	13	13	12
16	20	20	20	19	19	18	17	17	16	16	15	15	15	14	14	14	14	13
20	26	25	24	24	23	22	22	21	20	20	19	19	19	18	18	17	17	17
25	32	31	31	30	29	28	27	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
32	41	40	39	38	37	36	35	33	32	32	31	30	30	29	28	28	27	26
40	51	50	49	48	47	45	43	42	40	39	39	38	37	36	35	35	34	33
50	64	62	61	60	58	56	54	52	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
63	81	78	77	76	73	71	68	66	63	62	61	60	58	57	56	55	53	52


▀ INFLUENCE OF MAINS FREQUENCY ON TRIPPING BEHAVIOUR

	Netzfrequenz f [Hz]						
	16 ² / ₃	50	60	100	200	300	400
I _{MA} (f)/I _{MA} (50 Hz) [%]	91	100	101	106	115	134	141


LET-THROUGH ENERGY
B CHARACTERISTIC CURVE




**MAXIMUM LET-THROUGH CURRENT
B CHARACTERISTIC CURVE**




LET-THROUGH ENERGY
C CHARACTERISTIC CURVE




**MAXIMUM LET-THROUGH CURRENT
C CHARACTERISTIC CURVE**




LET-THROUGH ENERGY
D CHARACTERISTIC CURVE



**MAXIMUM LET-THROUGH CURRENT
D CHARACTERISTIC CURVE**



LET-THROUGH ENERGY
BMS0-H-B4





SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-B TO DIAZED gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-B.. und den vorge-schalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).

**) nach EN 60898 D.5.2.b*

BMS0 I_n [A]	DIAZED DII-DIV gL/gG								
	10	16	20	25	35	50	63	80	100
1.0	< 0.5 ¹⁾	1.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	1.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.4	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.0	3.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	2.0	3.5	8.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6		< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	1.8	3.2	7.4	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.8	1.6	2.6	5.2	8.3	10.0 ²⁾
10			0.5	0.8	1.4	2.2	3.9	6.0	10.0 ²⁾
13			0.5	0.7	1.3	2.0	3.6	5.4	10.0 ²⁾
16				0.6	1.2	1.9	3.2	4.6	8.4
20					1.2	1.8	3.1	4.4	7.8
25					1.2	1.8	3.0	4.2	7.3
32						1.7	2.8	3.9	6.8
40							2.7	3.8	6.5
50							2.5	3.5	5.7
63									5.3

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-C TO DIAZED gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-C.. und den vorge-
schalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des
Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s
löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutz-
organe an).

*) nach EN 60898 D.5.2.b

BMS0 I_n [A]	DIAZED DII-DIV gL/gG								
	10	16	20	25	35	50	63	80	100
0.75	1.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.0	< 0.5 ¹⁾	1.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	1.0	2.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.4	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	0.9	2.2	4.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	2.1	4.1	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.8	1.8	3.6	9.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.7	1.5	2.7	7.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.6	1.4	2.4	5.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8		< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.3	2.2	4.7	8.7	10.0 ²⁾
10			< 0.5 ¹⁾	0.6	1.3	2.0	3.6	5.4	10.0 ²⁾
13					1.3	1.9	3.3	5.0	9.4
16					1.2	1.8	3.2	4.4	8.0
20					1.2	1.8	3.1	4.1	7.0
25						1.7	2.8	3.8	6.5
32							2.7	3.7	6.2
40								3.5	5.9
50									5.5
63									

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-D TO DIAZED gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-D.. und den vorgeschalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).

*) nach EN 60898 D.5.2.b

BMS0 I_n [A]	DIAZED DII-DIV gL/gG								
	10	16	20	25	35	50	63	80	100
0.5	0.5	3.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	1.0	2.4	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.2	3.5	7.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.0	2.8	5.8	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.4	2.3	4.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	2.3	4.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	2.1	4.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4		< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	2.0	3.8	9.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	1.7	3.1	7.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6			0.5	0.7	1.5	2.6	5.3	9.1	10.0 ²⁾
8			< 0.5 ¹⁾	0.7	1.4	2.2	3.9	6.0	10.0 ²⁾
10				0.7	1.2	1.9	3.4	5.0	9.5
13					1.2	1.8	3.2	4.6	8.6
16						1.6	2.7	4.0	7.4
20						1.5	2.5	3.5	6.7
25							2.4	3.4	6.2
32								2.8	5.0
40									4.8

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cm} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-B TO NEOZED gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-B.. und den vorgeschalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).

*) nach EN 60898 D.5.2.b

BMS0	NEOZED D01-D03 gL/gG								
I_n [A]	10	16	20	25	35	50	63	80	100
1.0	< 0.5 ¹⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	4.1	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	1.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.9	7.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.9	2.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.8	1.7	4.0	7.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.8	1.6	3.6	6.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8			0.5	0.8	1.4	2.8	4.3	8.2	10.0 ²⁾
10			0.5	0.7	1.3	2.4	3.4	6.0	10.0 ²⁾
13			< 0.5 ¹⁾	0.7	1.2	2.3	3.2	5.3	10.0 ²⁾
16				0.6	1.1	2.2	2.9	4.6	10.0
20					1.1	2.1	2.8	4.4	9.3
25					1.1	2.0	2.7	4.2	8.7
32						2.0	2.6	4.0	8.0
40							2.5	3.8	7.5
50							2.3	3.4	6.7
63									6.2

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schaltierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-C TO NEOZED gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-C.. und den vorge-
schalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des
Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s
löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutz-
organe an).

**) nach EN 60898 D.5.2.b*

BMS0 I_n [A]	Neozed gL/gG D01-D03								
	10	16	20	25	35	50	63	80	100
0.75	< 0.5 ¹⁾	10.0 ²⁾	6.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.0	< 0.5 ¹⁾	10.0 ²⁾	3.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.6	0.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.9	5.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.8	4.7	9.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.6	4.0	7.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5		< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	1.3	3.1	5.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6		< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	1.2	2.7	4.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8			< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	1.2	2.5	4.0	8.6	10.0 ²⁾
10			< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	1.2	2.3	3.1	5.4	10.0 ²⁾
13					1.1	2.2	3.0	4.9	10.0 ²⁾
16					1.1	2.1	2.8	4.4	9.5
20					1.0	2.0	2.6	4.0	8.3
25						1.9	2.5	3.8	7.8
32							2.5	3.7	7.3
40								3.5	7.0
50									6.5
63									

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-D TO NEOZED gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-D.. und den vorge-schalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).

*) nach EN 60898 D.5.2.b

BMS0	NEOZED D01-D03 gL/gG								
I_n [A]	10	16	20	25	35	50	63	80	100
0.5	< 0.5 ¹⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	2.8	9.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.8	2.2	6.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	1.9	5.4	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	1.8	4.8	9.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	1.7	4.7	8.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.7	1.7	4.6	7.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5		< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.5	3.5	5.8	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6			< 0.5 ¹⁾	0.5	1.3	2.9	4.5	9.0	10.0 ²⁾
8			< 0.5 ¹⁾	0.5	1.2	2.4	3.5	6.0	10.0 ²⁾
10				0.5	1.1	2.2	3.0	5.0	10.0 ²⁾
13					1.1	2.1	2.9	4.6	10.0 ²⁾
16						1.9	2.6	3.9	9.0
20						1.7	2.3	3.5	8.0
25							2.2	3.4	7.5
32								2.9	6.0
40									5.7

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY
BMS0-B TO HRC-FUSE NH-00
QUICK-BLOW FUSE INSERT gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-B. und den vorgeschalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).

*) nach EN 60898 D.5.2.b

BMS0	NH-00 gL/gG											
I_n [A]	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160
1.0	0.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	0.8	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	0.5	1.0	2.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	0.5	1.0	2.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.9	2.1	8.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.9	1.8	5.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.3	2.3	4.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.1	1.6	2.2	3.6	4.8	8.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.1	1.5	2.0	3.3	4.3	7.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.0	1.3	1.7	2.6	3.3	5.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
10		< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	1.2	1.5	2.2	2.7	4.0	9.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
13		< 0.5 ¹⁾	0.6	0.8	1.1	1.4	2.1	2.6	3.8	7.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
16			0.5	0.7	1.0	1.3	1.9	2.4	3.4	6.4	9.3	10.0 ²⁾
20				0.7	1.0	1.3	1.9	2.4	3.3	6.0	8.7	10.0 ²⁾
25				0.7	1.0	1.3	1.8	2.3	3.2	5.7	8.0	10.0 ²⁾
32					0.9	1.2	1.7	2.2	3.1	5.4	7.6	10.0 ²⁾
40								2.1	3.0	5.1	7.2	10.0 ²⁾
50								1.9	2.8	4.7	6.6	9.5
63										4.4	6.3	8.6

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY
BMS0-C TO HRC-FUSE NH-00
QUICK-BLOW FUSE INSERT gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-C.. und den vorgeschalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).

**) nach EN 60898 D. 5.2.b*

BMS0	NH-00 gL/gG											
I_n [A]	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160
0.75	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1	0.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.3	4.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.0	2.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	0.5	1.0	2.1	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.2	1.8	2.6	4.7	6.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.1	1.7	2.4	4.2	6.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.0	1.5	2.1	3.6	5.0	10.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.6	0.8	1.2	1.7	2.8	3.8	8.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.8	1.2	1.5	2.5	3.3	5.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.5	0.8	1.1	1.5	2.3	2.9	4.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
10			0.5	0.7	1.0	1.4	2.0	2.5	3.8	8.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
13					1.0	1.3	1.9	2.4	3.6	7.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
16					1.0	1.3	1.8	2.3	3.3	6.0	8.8	10.0 ²⁾
20					1.0	1.2	1.7	2.2	3.2	5.5	7.7	10.0 ²⁾
25							1.6	2.1	3.0	5.2	7.3	10.0 ²⁾
32								2.1	2.9	5.0	7.0	10.0 ²⁾
40									2.8	4.8	6.7	10.0
50										4.5	6.3	9.5
63											5.9	8.4

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität



SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY BMS0-D TO HRC-FUSE NH-00 QUICK-BLOW FUSE INSERT gL/gG

Im Kurzschlussfall besteht zwischen den LS-Schaltern BMS0-D. und den vorgeschalteten Schmelzsicherungen Selektivität bis zu den angegebenen Werten des Selektivitätsgrenzstromes I_s [kA] (d.h. bei auftretenden Kurzschlussströmen I_{ks} unter I_s löst nur der LS-Schalter aus, bei Kurzschlussströmen darüber sprechen beide Schutzorgane an).


**) nach EN 60898 D.5.2.b*

BMS0	NH-00 gL/gG											
I_n [A]	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160
0.5	2.1	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.0	< 0.5 ¹⁾	0.6	1.4	4.3	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
1.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.9	1.6	2.7	4.0	8.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.8	1.3	2.1	3.1	6.0	8.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
2.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.2	1.8	2.6	4.8	6.9	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.0	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.1	1.7	2.4	4.3	6.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
3.5	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.1	1.7	2.4	4.2	5.6	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
4	< 0.5 ¹⁾	< 0.5 ¹⁾	0.7	1.0	1.6	2.2	3.8	5.2	10.0	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
5		< 0.5 ¹⁾	0.6	0.9	1.4	1.9	3.2	4.1	7.1	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
6		< 0.5 ¹⁾	0.5	0.8	1.2	1.6	2.6	3.3	5.5	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
8			0.5	0.8	1.1	1.5	2.2	2.7	4.1	8.7	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
10D			0.5	0.7	1.0	1.3	1.9	2.5	3.6	7.2	10.0 ²⁾	10.0 ²⁾
13					1.0	1.3	1.9	2.3	3.4	6.5	9.5	10.0 ²⁾
16						1.1	1.6	2.0	3.0	5.5	8.0	10.0 ²⁾
20							1.4	1.8	2.8	5.0	7.5	10.0 ²⁾
25								1.8	2.7	4.8	7.0	10.0 ²⁾
32									2.4	4.1	6.2	9.3
40										4.0	6.0	9.0

¹⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s liegt unter 0.5 kA.

²⁾ Selektivitätsgrenzstrom I_s = Bemessungsschaltvermögen I_{cn} des LS-Schalters
schattierte Bereiche: keine Selektivität

SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY
BMS0-B TO MC1 AND MC2



Selektivitätsgrenzstrom I_s [kA] für Selektivität zwischen BMS0-B... und MC...
(Überlast- und Kurzschlussauslöser MC.. auf max. Wert einstellen)

BMS0-B..	MC...1-A... $I_{cu} = 25 (50) \text{ kA}$						MC...2-A... $I_{cu} = 25 (50)(100)(150) \text{ kA}$								
	40	50	63	80	100	125	40	50	63	80	100	125	160	200	250
1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	2	15	15	15	15	15	3	15	15	15	15	15	15	15	15
3	1.2	2	3	3	10	15	1.5	1.5	3	5	15	15	15	15	15
4	1.2	2	3	3	8	15	1.2	1.5	3	4	15	15	15	15	15
6	1.2	2	2.5	3	5	10	1.2	1.5	2.5	3	15	15	15	15	15
10	1.2	1.5	2	2	4	10	1	1.5	2.5	3	10	10	10	10	10
13	1	1.5	2	2	4	10	1	1.2	2	3	10	10	10	10	10
16	1	1.2	1.5	2	3	8	1	1.2	1.5	2.5	10	10	10	10	10
20	0.8	1.2	1.5	1.5	3	8	1	1.2	1.5	1.5	10	10	10	10	10
25	0.7	1.2	1.5	1.5	3	7	0.8	1	1.5	2	10	10	10	10	10
32	-	1.2	1	1.5	2	6	-	1	1.5	2	8	8	8	8	10
40	-	-	1	1.5	2	5	-	-	1.2	1.5	7	7	7	7	10
50	-	-	-	1.2	1.5	4	-	-	-	1.5	6	6	6	6	10
63	-	-	-	-	1.5	3	-	-	-	-	6	6	6	6	10

SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY
BMS0-C TO MC1 AND MC2



Selektivitätsgrenzstrom I_s [kA] für Selektivität zwischen BMS0-C... und MC...
(Überlast- und Kurzschlussauslöser MC.. auf max. Wert einstellen)

BMS0-C..	MC...1-A... $I_{cu} = 25 (50) \text{ kA}$						MC...2-A... $I_{cu} = 25 (50)(100)(150) \text{ kA}$								
	40	50	63	80	100	125	40	50	63	80	100	125	160	200	250
0.5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	2	15	15	15	15	15	3	15	15	15	15	15	15	15	15
3	1.2	2	3	3	10	15	1.5	1.5	3	5	15	15	15	15	15
4	1.2	2	3	3	8	15	1.2	1.5	3	4	15	15	15	15	15
6	1.2	2	2.5	3	5	10	1.2	1.5	2.5	3	15	15	15	15	15
10	1.2	1.5	2	2	4	10	1	1.5	2.5	3	10	10	10	10	10
13	1	1.5	2	2	4	10	1	1.2	2	3	10	10	10	10	10
16	1	1.2	1.5	2	3	8	1	1.2	1.5	2.5	10	10	10	10	10
20	0.8	1.2	1.5	1.5	3	8	1	1.2	1.5	1.5	10	10	10	10	10
25	0.7	1.2	1.5	1.5	3	7	0.8	1	1.5	2	10	10	10	10	10
32	-	1.2	1	1.5	2	6	-	1	1.5	2	8	8	8	8	10
40	-	-	1	1.5	2	5	-	-	1.2	1.5	7	7	7	7	10
50	-	-	-	1.2	1.5	4	-	-	-	1.5	6	6	6	6	10
63	-	-	-	-	1.5	3	-	-	-	-	6	6	6	6	10

SHORT-CIRCUIT SELECTIVITY
BMS0-D TO MC1 AND MC2



Selektivitätsgrenzstrom I_s [kA] für Selektivität zwischen BMS0-D... und MC...
(Überlast- und Kurzschlussauslöser MC.. auf max. Wert einstellen)

BMS0-D..	MC...1-A... $I_{cu} = 25 (50) \text{ kA}$						MC...2-A... $I_{cu} = 25 (50)(100)(150) \text{ kA}$								
	40	50	63	80	100	125	40	50	63	80	100	125	160	200	250
0.5	9	15	15	15	15	15	9	15	15	15	15	15	15	15	15
1	0.5	0.7	1.1	1.9	4.2	15	0.5	0.7	1.1	1.9	4.2	15	15	15	15
1.5	0.3	0.6	0.8	1.1	1.6	2.6	0.3	0.6	0.8	1.1	1.6	2.6	5	15	15
2	0.3	0.5	0.75	0.95	1.4	2.4	0.3	0.5	0.75	0.95	1.4	2.4	4.5	10	15
2.5	0.3	0.5	0.75	0.95	1.3	2.3	0.3	0.5	0.75	0.95	1.3	2.3	4.2	9	15
3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	2.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	2.1	3.6	7	15
3.5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	2	3.3	5.6	10
4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	3	4.7	8
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	3	4.4	7
6	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	1.8	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	1.8	2.8	4	6
8	0.3	0.3	0.6	0.75	1	1.3	0.3	0.3	0.6	0.75	1	1.3	1.8	2.7	4
10	0.3	0.3	0.6	0.75	0.95	1.2	0.3	0.3	0.6	0.75	0.95	1.2	1.7	2.4	3.6
13	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	2.2	3.2
16	-	0.3	0.5	0.65	0.8	1.1	-	0.3	0.5	0.65	0.8	1.1	1.5	2.1	3
20	-	-	0.5	0.65	0.8	1.1	-	-	0.5	0.65	0.8	1.1	1.4	2.1	3
25	-	-	0.5	0.65	0.8	1.1	-	-	0.5	0.65	0.8	1.1	1.4	1.9	2.7
32	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.8	1.1	1.4	1.9	2.7
40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1.4	1.8	2.6

MCB, 1-POLE, 1-SU



10 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
2 A	1	BMSO B 2/1	0,12	9004840392739	BM018102--
4 A	1	BMSO B 4/1	0,12	9004840392746	BM018104--
6 A	1	BMSO B 6/1	0,12	9004840392753	BM018106--
10 A	1	BMSO B 10/1	0,12	9004840392760	BM018110--
13 A	1	BMSO B 13/1	0,12	9004840392777	BM018113--
16 A	1	BMSO B 16/1	0,12	9004840392784	BM018116--
20 A	1	BMSO B 20/1	0,12	9004840392791	BM018120--
25 A	1	BMSO B 25/1	0,12	9004840392807	BM018125--
32 A	1	BMSO B 32/1	0,12	9004840392814	BM018132--
40 A	1	BMSO B 40/1	0,12	9004840392821	BM018140--
50 A	1	BMSO B 50/1	0,12	9004840392838	BM018150--
63 A	1	BMSO B 63/1	0,12	9004840392845	BM018163--
CHARACTERISTIC C					
0,5 A	1	BMSO C 0,5/1	0,12	9004840391688	BM0171005-
1 A	1	BMSO C 1/1	0,12	9004840391671	BM017101--
2 A	1	BMSO C 2/1	0,12	9004840391695	BM017102--
4 A	1	BMSO C 4/1	0,12	9004840391725	BM017104--
6 A	1	BMSO C 6/1	0,12	9004840391718	BM017106--
10 A	1	BMSO C 10/1	0,12	9004840391732	BM017110--
13 A	1	BMSO C 13/1	0,12	9004840391749	BM017113--
16 A	1	BMSO C 16/1	0,12	9004840391756	BM017116--
20 A	1	BMSO C 20/1	0,12	9004840391763	BM017120--
25 A	1	BMSO C 25/1	0,12	9004840391770	BM017125--
32 A	1	BMSO C 32/1	0,12	9004840391787	BM017132--
40 A	1	BMSO C 40/1	0,12	9004840391794	BM017140--
50 A	1	BMSO C 50/1	0,12	9004840391800	BM017150--
63 A	1	BMSO C 63/1	0,12	9004840391817	BM017163--
CHARACTERISTIC D					
2 A	1	BMSO D 2/1	0,12	9004840398151	BM019102--
4 A	1	BMSO D 4/1	0,12	9004840398168	BM019104--
6 A	1	BMSO D 6/1	0,12	9004840398175	BM019106--
10 A	1	BMSO D 10/1	0,12	9004840398182	BM019110--
13 A	1	BMSO D 13/1	0,12	9004840398199	BM019113--
16 A	1	BMSO D 16/1	0,12	9004840398205	BM019116--
20 A	1	BMSO D 20/1	0,12	9004840398212	BM019120--
25 A	1	BMSO D 25/1	0,12	9004840398229	BM019125--
32 A	1	BMSO D 32/1	0,12	9004840398236	BM019132--
40 A	1	BMSO D 40/1	0,12	9004840398243	BM019140--


6 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
2 A	1	BMS6 B 13/1	0,12	9004840449594	BM618102--
4 A	1	BMS6 B 13/1	0,12	9004840449600	BM618104--
6 A	1	BMS6 B 6/1	0,12	9004840396126	BM618106--
10 A	1	BMS6 B 10/1	0,12	9004840396133	BM618110--
13 A	1	BMS6 B 13/1	0,12	9004840396140	BM618113--
16 A	1	BMS6 B 16/1	0,12	9004840396157	BM618116--
20 A	1	BMS6 B 20/1	0,12	9004840396164	BM618120--
25 A	1	BMS6 B 25/1	0,12	9004840396171	BM618125--
32 A	1	BMS6 B 32/1	0,12	9004840396188	BM618132--
40 A	1	BMS6 B 40/1	0,12	9004840396195	BM618140--
50 A	1	BMS6 B 50/1	0,12	9004840396201	BM618150--
63 A	1	BMS6 B 63/1	0,12	9004840396218	BM618163--
CHARACTERISTIC C					
1 A	1	BMS6 C 1/1	0,12	9004840691160	BM617101--
2 A	1	BMS6 C 2/1	0,12	9004840395839	BM617102--
3 A	1	BMS6 C 3/1	0,12	9004840691191	BM617103--
4 A	1	BMS6 C 4/1	0,12	9004840395846	BM617104--
6 A	1	BMS6 C 6/1	0,12	9004840395822	BM617106--
10 A	1	BMS6 C10/1	0,12	9004840395853	BM617110--
13 A	1	BMS6 C13/1	0,12	9004840395860	BM617113--
16 A	1	BMS6 C16/1	0,12	9004840395877	BM617116--
20 A	1	BMS6 C20/1	0,12	9004840395884	BM617120--
25 A	1	BMS6 C25/1	0,12	9004840395891	BM617125--
32 A	1	BMS6 C32/1	0,12	9004840395907	BM617132--
40 A	1	BMS6 C40/1	0,12	9004840395914	BM617140--
50 A	1	BMS6 C50/1	0,12	9004840395921	BM617150--
63 A	1	BMS6 C63/1	0,12	9004840395938	BM617163--

4,5 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	1	BMS4 B 6/1	0,12	9004840390919	BM418106--
10 A	1	BMS4 B 10/1	0,12	9004840390926	BM418110--
16 A	1	BMS4 B 16/1	0,12	9004840390933	BM418116--
20 A	1	BMS4 B 20/1	0,12	9004840390940	BM418120--
25 A	1	BMS4 B 25/1	0,12	9004840390957	BM418125--
32 A	1	BMS4 B 32/1	0,12	9004840390964	BM418132--
CHARACTERISTIC C					
2 A	1	BMS4 C 2/1	0,12	9004840456295	BM417102--
4 A	1	BMS4 C 4/1	0,12	9004840456301	BM417104--
6 A	1	BMS4 C 6/1	0,12	9004840390230	BM417106--
10 A	1	BMS4 C 10/1	0,12	9004840390247	BM417110--
16 A	1	BMS4 C 16/1	0,12	9004840390353	BM417116--
20 A	1	BMS4 C 20/1	0,12	9004840390360	BM417120--
25 A	1	BMS4 C 25/1	0,12	9004840390377	BM417125--
32 A	1	BMS4 C 32/1	0,12	9004840390421	BM417132--
40 A	1	BMS4 C 40/1	0,12	9004840390438	BM417140--
50 A	1	BMS4 C 50/1	0,12	9004840456318	BM417150--
63 A	1	BMS4 C 63/1	0,12	9004840456325	BM417163--

MCB, 1+N, 2-SU



10 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
2 A	2	BMS0 B 2/1N	0,22	9004840392739	BM018102--
4 A	2	BMS0 B 4/1N	0,22	9004840392746	BM018104--
6 A	2	BMS0 B 6/1N	0,22	9004840392753	BM018106--
10 A	2	BMS0 B 10/1N	0,22	9004840392760	BM018110--
13 A	2	BMS0 B 13/1N	0,22	9004840392777	BM018113--
16 A	2	BMS0 B 16/1N	0,22	9004840392784	BM018116--
20 A	2	BMS0 B 20/1N	0,22	9004840392791	BM018120--
25 A	2	BMS0 B 25/1N	0,22	9004840392807	BM018125--
32 A	2	BMS0 B 32/1N	0,22	9004840392814	BM018132--
40 A	2	BMS0 B 40/1N	0,22	9004840392821	BM018140--
50 A	2	BMS0 B 50/1N	0,22	9004840392838	BM018150--
63 A	2	BMS0 B 63/1N	0,22	9004840392845	BM018163--
CHARACTERISTIC C					
0,5 A	2	BMS0 C 0,5/1N	0,22	9004840391688	BM0171005-
1 A	2	BMS0 C 1/1N	0,22	9004840391671	BM017101--
2 A	2	BMS0 C 2/1N	0,22	9004840391695	BM017102--
4 A	2	BMS0 C 4/1N	0,22	9004840391725	BM017104--
6 A	2	BMS0 C 6/1N	0,22	9004840391718	BM017106--
10 A	2	BMS0 C 10/1N	0,22	9004840391732	BM017110--
13 A	2	BMS0 C 13/1N	0,22	9004840391749	BM017113--
16 A	2	BMS0 C 16/1N	0,22	9004840391756	BM017116--
20 A	2	BMS0 C 20/1N	0,22	9004840391763	BM017120--
25 A	2	BMS0 C 25/1N	0,22	9004840391770	BM017125--
32 A	2	BMS0 C 32/1N	0,22	9004840391787	BM017132--
40 A	2	BMS0 C 40/1N	0,22	9004840391794	BM017140--
50 A	2	BMS0 C 50/1N	0,22	9004840391800	BM017150--
63 A	2	BMS0 C 63/1N	0,22	9004840391817	BM017163--
CHARACTERISTIC D					
2 A	2	BMS0 D 2/1N	0,22	9004840398151	BM019102--
4 A	2	BMS0 D 4/1N	0,22	9004840398168	BM019104--
6 A	2	BMS0 D 6/1N	0,22	9004840398175	BM019106--
10 A	2	BMS0 D 10/1N	0,22	9004840398182	BM019110--
13 A	2	BMS0 D 13/1N	0,22	9004840398199	BM019113--
16 A	2	BMS0 D 16/1N	0,22	9004840398205	BM019116--
20 A	2	BMS0 D 20/1N	0,22	9004840398212	BM019120--
25 A	2	BMS0 D 25/1N	0,22	9004840398229	BM019125--
32 A	2	BMS0 D 32/1N	0,22	9004840398236	BM019132--
40 A	2	BMS0 D 40/1N	0,22	9004840398243	BM019140--


6 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	2	BMS6 B 6/1N	0,22	9004840397239	BM618606--
10 A	2	BMS6 B 10/1N	0,22	9004840397246	BM618610--
13 A	2	BMS6 B 13/1N	0,22	9004840397253	BM618613--
16 A	2	BMS6 B 16/1N	0,22	9004840397260	BM618616--
25 A	2	BMS6 B 25/1N	0,22	9004840397284	BM618625--
CHARACTERISTIC C					
2 A	2	BMS6 C 2/1N	0,22	9004840509045	BM617602--
4 A	2	BMS6 C 4/1N	0,22	9004840509052	BM617604--
6 A	2	BMS6 C 6/1N	0,22	9004840397314	BM617606--
10 A	2	BMS6 C 10/1N	0,22	9004840397321	BM617610--
13 A	2	BMS6 C 13/1N	0,22	9004840397338	BM617613--
16 A	2	BMS6 C 16/1N	0,22	9004840397345	BM617616--
20 A	2	BMS6 C 20/1N	0,22	9004840397352	BM617620--
25 A	2	BMS6 C 25/1N	0,22	9004840397369	BM617625--
32 A	2	BMS6 C 32/1N	0,22	9004840397376	BM617632--
40 A	2	BMS6 C 40/1N	0,22	9004840397383	BM617640--
50 A	2	BMS6 C 50/1N	0,22	9004840509069	BM617650--
63 A	2	BMS6 C 63/1N	0,22	9004840509076	BM617663--

4,5 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC C					
6 A	2	MCB C 6/1N	0,22	9004840390599	BM417606--
10 A	2	MCB C10/1N	0,22	9004840390582	BM417610--
16 A	2	MCB C16/1N	0,22	9004840390605	BM417616--
20 A	2	MCB C20/1N	0,22	9004840390612	BM417620--
25 A	2	MCB C25/1N	0,22	9004840390629	BM417625--
32 A	2	MCB C32/1N	0,22	9004840390636	BM417632--
40 A	2	MCB C40/1N	0,22	9004840390643	BM417640--
50 A	2	MCB C50/1N	0,22	9004840509007	BM417650--
63 A	2	MCB C63/1N	0,22	9004840509014	BM417663--

MCB, 2-POLE, 2-SU



10 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	2	BMSO B 6/2	0,24	9004840392852	BM018206--
10 A	2	BMSO B 10/2	0,24	9004840392869	BM018210--
13 A	2	BMSO B 13/2	0,24	9004840392876	BM018213--
16 A	2	BMSO B 16/2	0,24	9004840392883	BM018216--
20 A	2	BMSO B 20/2	0,24	9004840392890	BM018220--
25 A	2	BMSO B 25/2	0,24	9004840392906	BM018225--
32 A	2	BMSO B 32/2	0,24	9004840392913	BM018232--
CHARACTERISTIC C					
0,5 A	2	BMSO C 0,5/2	0,24	9004840391824	BM0172005-
2 A	2	BMSO C 2/2	0,24	9004840391831	BM017202--
4 A	2	BMSO C 4/2	0,24	9004840391848	BM017204--
6 A	2	BMSO C 6/2	0,24	9004840391855	BM017206--
10 A	2	BMSO C 10/2	0,24	9004840391862	BM017210--
13 A	2	BMSO C 13/2	0,24	9004840391879	BM017213--
16 A	2	BMSO C 16/2	0,24	9004840391886	BM017216--
20 A	2	BMSO C 20/2	0,24	9004840391893	BM017220--
25 A	2	BMSO C 25/2	0,24	9004840391909	BM017225--
32 A	2	BMSO C 32/2	0,24	9004840391916	BM017232--
40 A	2	BMSO C 40/2	0,24	9004840391923	BM017240--
50 A	2	BMSO C 50/2	0,24	9004840391930	BM017250--
63 A	2	BMSO C 63/2	0,24	9004840391947	BM017263--
CHARACTERISTIC D					
2 A	2	BMSO D 2/2	0,24	9004840398250	BM019202--
4 A	2	BMSO D 4/2	0,24	9004840398267	BM019204--
6 A	2	BMSO D 6/2	0,24	9004840398274	BM019206--
10 A	2	BMSO D 10/2	0,24	9004840398281	BM019210--
13 A	2	BMSO D 13/2	0,24	9004840398298	BM019213--
16 A	2	BMSO D 16/2	0,24	9004840398304	BM019216--
20 A	2	BMSO D 20/2	0,24	9004840398311	BM019220--
25 A	2	BMSO D 25/2	0,24	9004840398328	BM019225--
32 A	2	BMSO D 32/2	0,24	9004840398335	BM019232--
40 A	2	BMSO D 40/2	0,24	9004840398342	BM019240--


6 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
2 A	2	BMS6 B 2/2	0,24	9004840498011	BM618202--
4 A	2	BMS6 B 4/2	0,24	9004840498028	BM618204--
6 A	2	BMS6 B 6/2	0,24	9004840396225	BM618206--
10 A	2	BMS6 B 10/2	0,24	9004840396232	BM618210--
13 A	2	BMS6 B 13/2	0,24	9004840396249	BM618213--
16 A	2	BMS6 B 16/2	0,24	9004840396256	BM618216--
20 A	2	BMS6 B 20/2	0,24	9004840396263	BM618220--
25 A	2	BMS6 B 25/2	0,24	9004840396270	BM618225--
32 A	2	BMS6 B 32/2	0,24	9004840396287	BM618232--
40 A	2	BMS6 B 40/2	0,24	9004840396294	BM618240--
CHARACTERISTIC C					
1 A	2	BMS6 C 1/2	0,24	9004840691177	BM617201--
2 A	2	BMS6 C 2/2	0,24	9004840396829	BM617202--
3 A	2	BMS6 C 3/2	0,24	9004840691184	BM617203--
4 A	2	BMS6 C 4/2	0,24	9004840396836	BM617204--
6 A	2	BMS6 C 6/2	0,24	9004840396843	BM617206--
10 A	2	BMS6 C 10/2	0,24	9004840396850	BM617210--
13 A	2	BMS6 C 13/2	0,24	9004840396867	BM617213--
16 A	2	BMS6 C 16/2	0,24	9004840396874	BM617216--
20 A	2	BMS6 C 20/2	0,24	9004840396881	BM617220--
25 A	2	BMS6 C 25/2	0,24	9004840396898	BM617225--
32 A	2	BMS6 C 32/2	0,24	9004840396904	BM617232--
40 A	2	BMS6 C 40/2	0,24	9004840396911	BM617240--
50 A	2	BMS6 C 50/2	0,24	9004840396928	BM617250--
63 A	2	BMS6 C 63/2	0,24	9004840396935	BM617263--

4,5 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	2	BMS4 B 6/2	0,24	9004840394276	BM418206--
10 A	2	BMS4 B 10/2	0,24	9004840394283	BM418210--
16 A	2	BMS4 B 16/2	0,24	9004840394337	BM418216--
20 A	2	BMS4 B 20/2	0,24	9004840394344	BM418220--
40 A	2	BMS4 B 40/2	0,24	9004840394375	BM418240--
CHARACTERISTIC C					
6 A	2	BMS4 C 6/2	0,24	9004840393293	BM417206--
10 A	2	BMS4 C 10/2	0,24	9004840390445	BM417210--
16 A	2	BMS4 C 16/2	0,24	9004840390452	BM417216--
20 A	2	BMS4 C 20/2	0,24	9004840390469	BM417220--
25 A	2	BMS4 C 25/2	0,24	9004840390476	BM417225--
32 A	2	BMS4 C 32/2	0,24	9004840390490	BM417232--
40 A	2	BMS4 C 40/2	0,24	9004840390506	BM417240--
50 A	2	BMS4 C 50/2	0,24	9004840508987	BM417250--
63 A	2	BMS4 C 63/2	0,24	9004840508994	BM417263--

MCB, 3-POLE, 3-SU



10 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
2 A	3	BMS0 B 2/3	0,37	9004840392951	BM018302--
4 A	3	BMS0 B 4/3	0,37	9004840392968	BM018304--
6 A	3	BMS0 B 6/3	0,37	9004840392975	BM018306--
10 A	3	BMS0 B 10/3	0,37	9004840392982	BM018310--
13 A	3	BMS0 B 13/3	0,37	9004840392999	BM018313--
16 A	3	BMS0 B 16/3	0,37	9004840393002	BM018316--
20 A	3	BMS0 B 20/3	0,37	9004840393019	BM018320--
25 A	3	BMS0 B 25/3	0,37	9004840393026	BM018325--
32 A	3	BMS0 B 32/3	0,37	9004840393064	BM018332--
40 A	3	BMS0 B 40/3	0,37	9004840393033	BM018340--
50 A	3	BMS0 B 50/3	0,37	9004840393040	BM018350--
63 A	3	BMS0 B 63/3	0,37	9004840393057	BM018363--
CHARACTERISTIC C					
2 A	3	BMS0 C 2/3	0,37	9004840391954	BM017302--
4 A	3	BMS0 C 4/3	0,37	9004840391961	BM017304--
6 A	3	BMS0 C 6/3	0,37	9004840391978	BM017306--
10 A	3	BMS0 C 10/3	0,37	9004840391985	BM017310--
13 A	3	BMS0 C 13/3	0,37	9004840391992	BM017313--
16 A	3	BMS0 C 16/3	0,37	9004840392005	BM017316--
20 A	3	BMS0 C 20/3	0,37	9004840392012	BM017320--
25 A	3	BMS0 C 25/3	0,37	9004840392029	BM017325--
32 A	3	BMS0 C 32/3	0,37	9004840392036	BM017332--
40 A	3	BMS0 C 40/3	0,37	9004840392043	BM017340--
50 A	3	BMS0 C 50/3	0,37	9004840392050	BM017350--
63 A	3	BMS0 C 63/3	0,37	9004840392067	BM017363--
CHARACTERISTIC D					
2 A	3	BMS0 D 2/3	0,37	9004840398359	BM019302--
4 A	3	BMS0 D 4/3	0,37	9004840398366	BM019304--
6 A	3	BMS0 D 6/3	0,37	9004840398373	BM019306--
10 A	3	BMS0 D 10/3	0,37	9004840398380	BM019310--
13 A	3	BMS0 D 13/3	0,37	9004840398397	BM019313--
16 A	3	BMS0 D 16/3	0,37	9004840398403	BM019316--
20 A	3	BMS0 D 20/3	0,37	9004840398410	BM019320--
25 A	3	BMS0 D 25/3	0,37	9004840398427	BM019325--
32 A	3	BMS0 D 32/3	0,37	9004840398434	BM019332--
40 A	3	BMS0 D 40/3	0,37	9004840398441	BM019340--


6 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	3	BMS6 B 6/3	0,37	9004840397017	BM618306--
10 A	3	BMS6 B 10/3	0,37	9004840397024	BM618310--
13 A	3	BMS6 B 13/3	0,37	9004840397031	BM618313--
16 A	3	BMS6 B 16/3	0,37	9004840397048	BM618316--
20 A	3	BMS6 B 20/3	0,37	9004840397055	BM618320--
25 A	3	BMS6 B 25/3	0,37	9004840397062	BM618325--
32 A	3	BMS6 B 32/3	0,37	9004840397079	BM618332--
40 A	3	BMS6 B 40/3	0,37	9004840397086	BM618340--
50 A	3	BMS6 B 50/3	0,37	9004840397093	BM618350--
63 A	3	BMS6 B 63/3	0,37	9004840397109	BM618363--
CHARACTERISTIC C					
2 A	3	BMS6 C 2/3	0,37	9004840397116	BM617302--
4 A	3	BMS6 C 4/3	0,37	9004840397123	BM617304--
6 A	3	BMS6 C 6/3	0,37	9004840397130	BM617306--
10 A	3	BMS6 C 10/3	0,37	9004840397147	BM617310--
13 A	3	BMS6 C 13/3	0,37	9004840397154	BM617313--
16 A	3	BMS6 C 16/3	0,37	9004840397161	BM617316--
20 A	3	BMS6 C 20/3	0,37	9004840397178	BM617320--
25 A	3	BMS6 C 25/3	0,37	9004840397185	BM617325--
32 A	3	BMS6 C 32/3	0,37	9004840397192	BM617332--
40 A	3	BMS6 C 40/3	0,37	9004840397208	BM617340--
50 A	3	BMS6 C 50/3	0,37	9004840397215	BM617350--
63 A	3	BMS6 C 63/3	0,37	9004840397222	BM617363--

4,5 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	3	BMS4 B 6/3	0,37	9004840394382	BM418306--
16 A	3	BMS4 B 16/3	0,37	9004840394443	BM418316--
20 A	3	BMS4 B 20/3	0,37	9004840394405	BM418320--
25 A	3	BMS4 B 25/3	0,37	9004840394412	BM418325--
32 A	3	BMS4 B 32/3	0,37	9004840394429	BM418332--
40 A	3	BMS4 B 40/3	0,37	9004840394436	BM418340--
CHARACTERISTIC C					
6 A	3	BMS4 C 6/3	0,37	9004840390834	BM417306--
10 A	3	BMS4 C 10/3	0,37	9004840390513	BM417310--
16 A	3	BMS4 C 16/3	0,37	9004840390520	BM417316--
20 A	3	BMS4 C 20/3	0,37	9004840390544	BM417320--
25 A	3	BMS4 C 25/3	0,37	9004840390551	BM417325--
32 A	3	BMS4 C 32/3	0,37	9004840390568	BM417332--
40 A	3	BMS4 C 40/3	0,37	9004840390575	BM417340--
50 A	3	BMS4 C 50/3	0,37	9004840456332	BM417350--
63 A	3	BMS4 C 63/3	0,37	9004840456349	BM417363--

MCB, 3+N, 4-SU



10 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	4	BMSO B 6/3N	0,46	9004840393194	BM018806--
10 A	4	BMSO B 10/3N	0,46	9004840393200	BM018810--
13 A	4	BMSO B 13/3N	0,46	9004840393217	BM018813--
16 A	4	BMSO B 16/3N	0,46	9004840393224	BM018816--
20 A	4	BMSO B 20/3N	0,46	9004840393231	BM018820--
25 A	4	BMSO B 25/3N	0,46	9004840393248	BM018825--
32 A	4	BMSO B 32/3N	0,46	9004840393255	BM018832--
40 A	4	BMSO B 40/3N	0,46	9004840393262	BM018840--
50 A	4	BMSO B 50/3N	0,46	9004840393279	BM018850--
63 A	4	BMSO B 63/3N	0,46	9004840393286	BM018863--
CHARACTERISTIC C					
1 A	4	BMSO C 1/3N	0,46	9004840392609	BM017801--
2 A	4	BMSO C 2/3N	0,46	9004840392616	BM017802--
4 A	4	BMSO C 4/3N	0,46	9004840392623	BM017804--
6 A	4	BMSO C 6/3N	0,46	9004840392630	BM017806--
10 A	4	BMSO C 10/3N	0,46	9004840392647	BM017810--
13 A	4	BMSO C 13/3N	0,46	9004840392654	BM017813--
16 A	4	BMSO C 16/3N	0,46	9004840392661	BM017816--
20 A	4	BMSO C 20/3N	0,46	9004840392678	BM017820--
25 A	4	BMSO C 25/3N	0,46	9004840392685	BM017825--
32 A	4	BMSO C 32/3N	0,46	9004840392692	BM017832--
40 A	4	BMSO C 40/3N	0,46	9004840392708	BM017840--
50 A	4	BMSO C 50/3N	0,46	9004840392715	BM017850--
63 A	4	BMSO C 63/3N	0,46	9004840392722	BM017863--
CHARACTERISTIC D					
6 A	4	BMSO D 6/3N	0,46	9004840398472	BM019806--
10 A	4	BMSO D 10/3N	0,46	9004840398489	BM019810--
13 A	4	BMSO D 13/3N	0,46	9004840398496	BM019813--
16 A	4	BMSO D 16/3N	0,46	9004840398502	BM019816--
20 A	4	BMSO D 20/3N	0,46	9004840398519	BM019820--
25 A	4	BMSO D 25/3N	0,46	9004840398526	BM019825--
32 A	4	BMSO D 32/3N	0,46	9004840398533	BM019832--
40 A	4	BMSO D 40/3N	0,46	9004840398540	BM019840--


6 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	4	BMS6 B 6/3N	0,46	9004840397390	BM618806--
10 A	4	BMS6 B 10/3N	0,46	9004840397406	BM618810--
13 A	4	BMS6 B 13/3N	0,46	9004840397413	BM618813--
16 A	4	BMS6 B 16/3N	0,46	9004840397420	BM618816--
20 A	4	BMS6 B 20/3N	0,46	9004840397437	BM618820--
25 A	4	BMS6 B 25/3N	0,46	9004840397444	BM618825--
32 A	4	BMS6 B 32/3N	0,46	9004840397451	BM618832--
40 A	4	BMS6 B 40/3N	0,46	9004840397468	BM618840--
63 A	4	BMS6 B 63/3N	0,46	9004840397482	BM618863--
CHARACTERISTIC C					
2 A	4	BMS6 C 2/3N	0,46	9004840397499	BM617802--
4 A	4	BMS6 C 4/3N	0,46	9004840397505	BM617804--
6 A	4	BMS6 C 6/3N	0,46	9004840397512	BM617806--
10 A	4	BMS6 C 10/3N	0,46	9004840397529	BM617810--
13 A	4	BMS6 C 13/3N	0,46	9004840397536	BM617813--
16 A	4	BMS6 C 16/3N	0,46	9004840397543	BM617816--
20 A	4	BMS6 C 20/3N	0,46	9004840397550	BM617820--
25 A	4	BMS6 C 25/3N	0,46	9004840397567	BM617825--
32 A	4	BMS6 C 32/3N	0,46	9004840397574	BM617832--
40 A	4	BMS6 C 40/3N	0,46	9004840397581	BM617840--
50 A	4	BMS6 C 50/3N	0,46	9004840397598	BM617850--
63 A	4	BMS6 C 63/3N	0,46	9004840397604	BM617863--

4,5 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC C					
6 A	4	BMS4 C 6/3N	0,46	9004840390841	BM417806--
10 A	4	BMS4 C 10/3N	0,46	9004840390858	BM417810--
16 A	4	BMS4 C 16/3N	0,46	9004840390865	BM417816--
20 A	4	BMS4 C 20/3N	0,46	9004840390872	BM417820--
25 A	4	BMS4 C 25/3N	0,46	9004840390889	BM417825--
32 A	4	BMS4 C 32/3N	0,46	9004840390896	BM417832--
40 A	4	BMS4 C 40/3N	0,46	9004840390902	BM417840--
50 A	4	BMS4 C 50/3N	0,46	9004840509021	BM417850--
63 A	4	BMS4 C 63/3N	0,46	9004840509038	BM417863--

■ MCB, 4-POLE, 4-SU



■ 10 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC C					
6 A	4	BMS0 C 6/4	0,48	9004840392371	BM017406--
10 A	4	BMS0 C 10/4	0,48	9004840392388	BM017410--
13 A	4	BMS0 C 13/4	0,48	9004840392395	BM017413--
16 A	4	BMS0 C 16/4	0,48	9004840392401	BM017416--
20 A	4	BMS0 C 20/4	0,48	9004840392418	BM017420--
25 A	4	BMS0 C 25/4	0,48	9004840392425	BM017425--
32 A	4	BMS0 C 32/4	0,48	9004840392432	BM017432--
40 A	4	BMS0 C 40/4	0,48	9004840392449	BM017440--
50 A	4	BMS0 C 50/4	0,48	9004840392456	BM017450--
63 A	4	BMS0 C 63/4	0,48	9004840392463	BM017463--

■ 6 kA

RATED CURRENT	SU	TYPE	WEIGHT (kg)	EAN-CODE	ORDER NO.
CHARACTERISTIC B					
6 A	4	BMS6 B 6/4	0,48	9004840547795	BM618406--
10 A	4	BMS6 B 10/4	0,48	9004840547801	BM618410--
20 A	4	BMS6 B 20/4	0,48	9004840547825	BM618420--
25 A	4	BMS6 B 25/4	0,48	9004840547832	BM618425--
40 A	4	BMS6 B 40/4	0,48	9004840547856	BM618440--
50 A	4	BMS6 B 50/4	0,48	9004840547863	BM618450--
63 A	4	BMS6 B 63/4	0,48	9004840547870	BM618463--
CHARACTERISTIC C					
2 A	4	BMS6 C 2/4	0,48	9004840547689	BM617402--
4 A	4	BMS6 C 4/4	0,48	9004840547696	BM617404--
6 A	4	BMS6 C 6/4	0,48	9004840547702	BM617406--
10 A	4	BMS6 C 10/4	0,48	9004840547719	BM617410--
16 A	4	BMS6 C 16/4	0,48	9004840547726	BM617416--
20 A	4	BMS6 C 20/4	0,48	9004840547733	BM617420--
25 A	4	BMS6 C 25/4	0,48	9004840547740	BM617425--
32 A	4	BMS6 C 32/4	0,48	9004840547757	BM617432--
40 A	4	BMS6 C 40/4	0,48	9004840547764	BM617440--
50 A	4	BMS6 C 50/4	0,48	9004840547788	BM617450--
63 A	4	BMS6 C 63/4	0,48	9004840547771	BM617463--

THE COMPANY

HEADQUARTERS

SCHRACK TECHNIK GMBH
 Seybelgasse 13, A-1230 Vienna
 PHONE +43(0)1/866 85-5900
 FAX +43(0)1/866 85-98800
 E-MAIL export@schrack.com



SCHRACK COMPANIES

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
 Twaalfapostelenstraat 14
 BE-9051 St-Denijs-Westrem
 PHONE +32 9/384 79 92
 FAX +32 9/384 87 69
 E-MAIL info@schrack.be



BOSNIEN-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
 Put za aluminijski kombinat bb
 BH-88000 Mostar
 PHONE +387/36 333 666
 FAX +387/36 333 667
 E-MAIL schrack@schrack.ba




BULGARIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
 Prof. Tsvetan Lazarov 162
 Druzhiba - 2
 BG-1000 Sofia
 PHONE +359/(2) 890 79 13
 FAX +359/(2) 890 79 30
 E-MAIL sofia@schrack.bg



CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
 Zavrtnica 17
 HR-10000 Zagreb
 PHONE +385 1/605 55 00
 FAX +385 1/605 55 66
 E-MAIL schrack@schrack.hr



POLAND

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
 ul. Staniewicka 5
 PL-03-310 Warszawa
 PHONE +48 22/205 31 00
 FAX +48 22/205 31 01
 E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROMANIA

SCHRACK TECHNIK SRL
 Str. Simion Barnutiu nr. 15
 RO-410204 Oradea
 PHONE +40 259/435 887
 FAX +40 259/412 892
 E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
 Kumodraska 260
 RS-11000 Beograd
 PHONE +38 1/11 309 2600
 FAX +38 1/11 309 2620
 E-MAIL office@schrack.co.rs

SLOVAKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
 Ivanská cesta 10/C
 SK-82104 Bratislava
 PHONE +42 (02)/491 081 01
 FAX +42 (02)/491 081 99
 E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
 Pameče 175
 SLO-2380 Slovenj Gradec
 PHONE +38 6/2 883 92 00
 FAX +38 6/2 884 34 71
 E-MAIL schrack.sg@schrack.si

CZECH REPUBLIC

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
 Dolnomecholupska 2
 CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
 PHONE +42(0)2/810 08 264
 FAX +42(0)2/810 08 462
 E-MAIL paha@schrack.cz

HUNGARY

SCHRACK TECHNIK KFT.
 Vidor u. 5
 H-1172 Budapest
 PHONE +36 1/253 14 01
 FAX +36 1/253 14 91
 E-MAIL schrack@schrack.hu

